

MSB Spezialputz

Produktbezeichnung:	MSB Spezialputz
Produktkategorie:	Faserarmierter Feuchteregulierputz
EAN:	MSB SP GRAU EAN 4260151141021 MSB SP WEISS EAN 4260151141212 4260151141021
Verpackung:	25 kg je Sack (42 Sack je EURO-Palette).
Verbrauch:	Je Sack ca. 0,8 - 1,0 m ² bei 2 cm Mindestauftragsstärke inkl. Spritzbewurf.
Ergiebigkeit:	25 kg MSB Spezialputz ergeben bei Zugabe von 4-5 l Wasser ca. 15 l Nassmörtel (die Wasserzugabe richtet sich u. a. nach der Außentemperatur).
Lagerung:	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, maximal 12 Monate lagerbar.

Anwendungsbereich

MSB Spezialputz ist ein faserarmierter Feuchteregulierputz und wird zur nachhaltigen Feuchteregulierung von durch Feuchtigkeit geschädigtem Mauerwerk eingesetzt. MSB Spezialputz dient speziell der Sanierung von feuchten und schimmeligen Wänden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Kein Einsatz bei Druckwasser! Dieser Lastfall erfordert zusätzliche Maßnahmen (horizontale o. vertikale Sperren) Bitte sprechen Sie uns an.

Arbeitsablauf

Bitte beachten!

1. Altputz und/oder Farbe restfrei entfernen. Lose Fugen mindestens 2-3 cm tief „auskratzen“ und die gesamte Fläche mit einem groben Besen abkehren, ggf. mit klarem Wasser abspülen.
2. Dem Putz 4-5 l Wasser zugeben und 3 Min. anmischen. Den Frischmörtel 3 Min. ruhig stehen lassen. Danach muss mindestens 3 Min. nachgemischt werden, bis sich eine cremige, aber nicht zu steife Masse gebildet hat.
3. Das Mauerwerk satt vornässen.
MSB Spezialputz haftet nicht auf trockenem Untergrund.
4. Den Spritzbewurf vollflächig aufbringen, ggf. Ausbruchstellen, Risse und Fugen vorher füllen und sofort vorspritzen. Wird der Putz mit dem Glätter aufgezogen, muss die Oberfläche unbedingt wieder vollflächig mit einem groben Besen aufgeraut werden, um eine Sinterschicht zu vermeiden. Möglichst korrosionsfreie Putzprofile verwenden.
5. Die Trockenzeit für alle Zwischenarbeitsgänge (im Falle von mehrlagigem Putzaufbau) muss mindestens 12 Std. und darf höchstens 24 Std. betragen. Dann auch nicht mehr als 2 cm je Lage aufbringen.
6. MSB Spezialputz mindestens 2 cm dick vollflächig aufbringen.
7. Vor Aufbringen weiterer Putzschichten erneut „handfeucht“ vornässen (Wasserfilm vermeiden), für eine optimale Verbindung zwischen Spritzbewurf und Oberputz. Beim Aufbringen des Oberputzes - im Falle von fehlendem Verbund im Mauerwerk - im letzten Drittel des Putzaufbaus ein Gewebe (z.B. 160g) einarbeiten.
8. Mit einer Kartätsche die Fläche im Oberputz herstellen, Hohlräume auffüllen. Nach Fingerprobe mit einem sauberen Schwammbrett die angezogene Oberfläche bearbeiten.
9. Vor allem während der gesamten Austrocknungsphase ist auf eine gute Querbelüftung zu achten.

MSB Spezialputz

Maschinelle Verarbeitung

MSB Spezialputz ist maschinengängig. Bitte beachten Sie unsere Putzmaschinenempfehlungen, um optimale Ergebnisse in der Verarbeitung zu erzielen. Fordern Sie auch unsere wichtigen Verarbeitungshinweise an. Download unter:
www.meiring-spezialbaustoffe.de

Hinweis

Die verarbeiteten Flächen in keinem Falle mit sperrenden Farben, Tapeten oder Fliesen bedecken, um die Dampf-Diffusion zu erhalten! MSB Spezialputz ist stark diffusionsfähig! Nur mit Silikatfarben (Sd-Wert < 0,2) streichen!

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise Der Hersteller gewährleistet die einwandfreie Qualität seiner Produkte. Alle Verarbeitungsempfehlungen basieren auf praktischer Erfahrung in der Anwendung von über 30 Jahren. Eine Haftung für hier aufgeführte Daten wird jedoch ausgeschlossen, da Anwendungen und Methoden der Verarbeitung außerhalb des Einflusses des Herstellers liegen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden! Bei den technischen Prüfwerten handelt es sich um Ergebnisse aus Laborprüfungen, Praxiswerte können von diesen abweichen.

Entsorgung

Verpackung über Interseroh (bzw. über Sammelstellen angeschlossener Handelsstandorte).

Informationen

Ihr Fachhandelspartner vor Ort oder der für Ihre PLZ-Region zuständige Außendienst informiert Sie gerne detailliert über die verschiedenen Vorteile und die optimale Verarbeitung von MSB Spezialputz. Weitere Produkt- oder Anwenderinformationen finden Sie auch im Internet unter:
www.meiring-spezialbaustoffe.de oder kontaktieren Sie uns unter 0281-164086-20. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Angaben im technischen Merkblatt unter www.meiringspezialbaustoffe.de!

Gültigkeit

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.